

Hitsura at texture

Kulay: Madilaw -dilaw, sapwood ay maputla dilaw hanggang puti, ang heartwood ay kayumanggi na may isang bahagyang mapula -pula na tinge at isang madilaw -dilaw na lilim.

Butil: Ang butil ay malinaw at medyo uniporme, karaniwang tuwid, na may malinaw na pagkakaiba sa kulay sa pagitan ng Earlywood at Latewood, na binibigyan ito ng isang natatanging likas na kagandahan.


Teksto: Ang materyal ay magaan at malambot, na may mahusay na kinis sa ibabaw, na nagbibigay sa mga tao ng isang mainit at komportableng pakiramdam.

Mga pisikal na katangian

Lakas at katatagan: Mayroon itong tiyak na lakas at katigasan, unipormeng density, at ang lakas ay maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng pangkalahatang konstruksiyon at paggawa ng kasangkapan. Hindi madaling magkaroon ng malubhang pagpapapangit at pag -crack pagkatapos ng paggamot sa pagpapatayo, na may average na kahusayan ng pag -urong at malakas na katatagan.

Thermal pagkakabukod at pagsipsip ng tunog at pagbabawas ng ingay: Mahusay na mga katangian ng pagkakabukod ng thermal, maaaring epektibong maiwasan ang paglipat ng init, bawasan ang pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng panloob at panlabas. Ang pagsipsip ng tunog at epekto ng pagbabawas ng ingay ay mabuti, maaaring mabawasan ang epekto ng ingay sa buhay, upang lumikha ng isang tahimik at komportableng kapaligiran sa pamumuhay.

Pagganap ng Fireproof: Ang antas ng fireproof ng B1, ay hindi makagawa ng mga nakakalason na fume kung sakaling ang apoy, ay maaaring epektibong maprotektahan ang buhay ng mga tao.



Pagganap ng pagproseso

Ang mababang kahirapan sa pagproseso, pagputol, pagbabarena, pagpaplano, pagpapako at iba pang mga operasyon ay maaaring isagawa nang maayos, maaaring makakuha ng mas mahusay na kawastuhan sa pagproseso at kalidad ng ibabaw, ay madaling gawin sa iba't ibang mga kumplikadong hugis. Ang kahoy ay may mahusay na kapangyarihan na may hawak na kuko at malakas na pagkamatagusin, na ginagawang napakadali na tratuhin ng anticorrosion, pagpapatayo, paggamot at pangkulay.

Mga katangian ng friendly na kapaligiran

Radiata Pine [[Radiata Pine China Processing Plant](#)] Sa proseso ng paglago ay hindi napapailalim sa mga pestisidyo ng kemikal, pataba, polusyon, ang paggamit ng mataas na kalidad na radiata pine timber bilang mga hilaw na materyales na naproseso mula sa panel ng proteksyon sa kapaligiran at walang polusyon, ay isang uri ng mga berdeng materyales sa gusali.

Malawak na hanay ng mga gamit

Patlang ng konstruksyon: Karaniwang ginagamit sa pagbuo ng istrukturang balangkas, mga trusses ng bubong, dingding ng dingding, base ng sahig, atbp. Ang mabuting lakas at katatagan nito ay maaaring matiyak ang kaligtasan ng istruktura ng gusali.

Paggawa ng Muwebles: Ito ay angkop para sa paggawa ng iba't ibang uri ng kasangkapan, tulad ng mga talahanayan, upuan, kama, mga kabinet, atbp Maaari itong ipakita ang iba't ibang mga estilo sa pamamagitan ng iba't ibang mga proseso ng paggamot sa ibabaw, na maaaring masiyahan ang mga aesthetic na hinihingi ng iba't ibang mga mamimili.

Dekorasyon: Maaari itong magamit para sa mga panloob na pandekorasyon na linya, mga takip ng pintuan at window, mga linya ng skirting, atbp Maaari rin itong gawin sa mga pandekorasyon na panel upang lumikha ng isang natural at mainit na panloob na kapaligiran.

Industriya ng packaging: Dahil sa medyo mababang gastos, madaling pagproseso at tiyak na lakas, madalas itong ginagamit upang gawin ang lahat ng mga uri ng mga kahon ng packaging, tray at iba pang mga materyales at mga materyales sa packaging ng transportasyon.



□Radiata pine para sa mga tagagawa ng shandong shandong□

Mga marka

Pang-industriya na Baitang: Ang nilalaman ng kahalumigmigan na 8-12%, sawn magaspang, makinis at patag sa lahat ng panig, walang mga depekto, ay maaaring magkaroon ng maliit na pagkadilim sa likod. Pangunahing ginagamit para sa mga application na hindi nangangailangan ng mataas na pamantayan sa hitsura, tulad ng mga kahon ng packaging o mga sangkap na hindi kritikal na istruktura.

GRADE ng Muwebles A: Tinitiyak ang isang 60 porsyento na ani, gupitin ang haba ng 600mm o higit pa, na nagpapahintulot sa mga buhol na hanggang sa 38mm ang laki. Ang mga average na nilalaman ng kahalumigmigan ay 9 porsyento, na may maximum na 12 porsyento na pinahihintulutan, at angkop para sa mga kasangkapan sa kasangkapan at solidong mga sangkap ng kahoy.

Grade grade b: Tinitiyak ang isang 60% na ani, gupitin ang haba ng 150mm o higit pa, na nagpapahintulot sa mga buhol na hanggang sa 38mm ang laki. Ang mga average na nilalaman ng kahalumigmigan ay 9% na may maximum na 12% na pinahihintulutan, na angkop para sa paggawa ng mga kasangkapan sa kasangkapan, solidong kahoy at mga panel na sumali sa daliri.

Pamantayang Baitang: Payagan ang mga buhol at cores, mahusay na katatagan at paglaban sa compression, nilalaman ng kahalumigmigan na 9% sa average at 12% maximum, na angkop para sa paggawa ng mga kahon, palyete at hindi nakikita na mga bahagi ng mga kasangkapan sa kasangkapan.

[illegible]